

J-P Bond 2K

2-składnikowy poliuretanowy klej do podłóg drewnianych



wystarcza
na około
8,5-11,5m²

**WYSOKA
WYDAJNOŚĆ**

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

GŁÓWNY OBSZAR STOSOWANIA:

- podłogi wielowarstwowe bez ograniczeń co do formatu
- parkiet przemysłowy
- mozaika (8 mm parkiet lity)
- 10 mm parkiet lity (lamelowy)

NADAJE SIĘ NA / DO:

- jastrychy cementowe, anhydrytowe, beton
- płyty drewnopochodne dopuszczone do stosowania pod podłogi drewniane lub płyty OSB 2 lub OSB 4
- dobrze trzymające się podłogi z płytek ceramicznych, kamienia naturalnego, terakoty itp
- nowe jastrychy z asfaltu lanego
- jastrych prefabrykowane, płyty gipsowo-włóknowe
- masy szpachlowe przeznaczone do stosowania pod parkiet
- podkłady wytłumiające oraz maty przeznaczone pod podłogi drewniane
- wodne ogrzewanie podłogowe

ZALETY PRODUKTU/ WŁAŚCIWOŚCI:

J-P Bond 2K jest 2-składnikowym klejem PUR do parkietów w obiektach o długim czasie na zużycie i czasie otwartym. Twarde spoiny klejowe ograniczają deformowanie się drewna i pozwalają uzyskać wygląd spełniający wysokie wymagania. J-P Bond 2K nadaje się do stosowania ze wszystkimi lakierami, olejami/woskami do parkietów. Do stosowania wewnątrz.

- stabilna spoina klejowa
- długi czas otwarty
- klej twardoplastyczny zgodnie z ISO 17178
- nie zawiera środków zmęklających



DANE TECHNICZNE:

Forma opakowania	Opakowanie z tworzywa sztucznego
Wielkość opakowania	10 kg
Magazynowanie	12 miesięcy
Proporcje mieszania	A:B 7,8:1 części wagowych
Kolor	beżowy
Zużycie	800 - 1200 g/m ²
Czas na zużycie	120 - 180 minut*
Min. temp. stosowania	15 °C na podłożu
Obciążanie	po ok. 24 godzinach*
Możliwość szlifowania	po ok. 24 godzinach*

*W temperaturze 20 °

ROZSZERZONY ZAKRES ZASTOSOWANIA:

- parkiet lity
- parkiet warstwowy

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże musi być równe, mocne, nośne, suche, bez spękań, czyste i wolne od substancji mogących zmniejszać przyczepność (zabrudzenia, oleje, tłuszcze). Podłoże należy sprawdzić w oparciu o obowiązujące normy i odpowiednie instrukcje. W razie stwierdzenia niezgodności należy zgłosić zastrzeżenia.

Jastrychy cementowe i anhydrytowe należy przeszlifować i odkurzyć. Zmniejszające przyczepność lub niestale fragmenty powierzchni, takie jak np. środki antyadhezyjne, odspojone pozostałości klejów, mas szpachlowych, wykładzin, powłok malarskich, itp., należy usunąć, np. poprzez szczotkowanie, szlifowanie, frezowanie lub śrutowanie. Odspojone fragmenty oraz pył dokładnie odkurzyć.

W razie potrzeby, w zależności od podłoża, rodzaju parkietu oraz obciążenia należy zastosować właściwe środki gruntujące i / lub masy szpachlowe z oferty produktów Jawor-Parkiet.

SPOSÓB STOSOWANIA:

1. Przed użyciem klej doprowadzić do temperatury pokojowej. Następnie wymieszać obydwa składniki w sposób opisany na opakowaniu. Zwrócić szczególną uwagę na dobre wymieszanie składników, szczególnie w obrębie miejsc trudniej dostępnych, gdyż źle wymieszany klej nie zwiąże prawidłowo.
2. Klej równomiernie rozprowadzić na podłożu za pomocą odpowiedniej szpachli zębatej (patrz „Zużycie”). Klej nakładać tylko na takiej powierzchni, jaka może być przykryta parkietem podczas czasu otwartego przy zagwarantowaniu dobrego pokrycia klejem spodu parkietu. Dobrze docisnąć elementy parkietu.
3. Zabrudzenia od kleju usuwać na świeżo za pomocą specjalnych ściereczek do czyszczenia. Zabrudzenia związanego kleju można usunąć mechanicznie przy zwiększonym nakładzie pracy.

DANE STOSOWANIA:

Rodzaj parkietu	Uzębienie	Zużycie ok.
Podłogi drewniane, lite	Szpachla do desek B13	1200 g/m ²
Parkiet lamelowy (10 mm), parkiet wielowarstwowy	B11	1000 - 1200 g/m ²
Mozaika	B3	800 - 1000 g/m ²
Parkiet przemysłowy	B11	800 - 1000 g/m ²

WAŻNE WSKAZÓWKI:

- Oryginalny pojemnik może być przechowywany w umiarkowanie chłodnym i suchym pomieszczeniu przez co najmniej 12 miesięcy. Odporny na mróz do -20°C.
- Najlepsze warunki do obróbki: temperatura 18-25°C, temperatura podłoża powyżej 15°C i wilgotność względna powietrza poniżej 65%. Niskie temperatury i niska wilgotność powietrza wydłużają, natomiast wysokie temperatury i wysoka wilgotność powietrza skracają czas otwarty, czas wiązania i schnięcia.
- W wypadku układania elementów o dużym formacie należy zapewnić większą równość podłoża, należy również stosować się do zaleceń producenta.
- W wypadku szpachlowania minimalna grubość warstwy wynosi 2 mm.
- W wypadku szpachlowanych podłoży należy zadbać o dobre wyschnięcie masy szpachlowej.
- Konstrukcja podłoża pod podłogi drewniane musi być sucha. Należy zapewnić odpowiednie przewietrzanie/ wentylowanie pustych przestrzeni, np. poprzez usunięcie istniejących brzegowych taśm do dyatacji lub poprzez zamontowanie specjalnych listew przypodłogowych wyposażonych w otwory wentylacyjne.
- Jastrychy z asfaltu lanego muszą być obficie piaskowane oraz posiadać dostatecznie szeroką dyatację brzegową. W wypadku starych jastrychów z asfaltu lanego należy zasięgnąć porady technicznej.
- Zamykanie szczelin dyatacyjnych w systemach ogrzewania podłogowego w połączeniu z podkładem zbrojonym z włókien szklanych wyłącznie po uzgodnieniu z działem technologii Jawor-Parkiet
- Zagęszczony utwardzacz nie nadaje się do użytku!
- Nie należy rozrabiać ilości częściowych, aby uniknąć błędów podczas rozrabiania.
- Przestrzegać zaleceń zamieszczonych na opakowaniach i kartach technicznych produktów.
- Należy zapewnić zgodną z normami wilgotność drewna.
- Należy zachować dostatecznie duży i równomierny odstęp od pionowych elementów budowlanych zależny od rodzaju parkietu, gatunku drewna i wielkości pomieszczenia.
- Przy zachowaniu zgodnej z normą wilgotności drewna i powietrza, a także po dostatecznym zaaklimatyzowaniu się parkietu, jego szlifowanie i obróbka powierzchni, np. odpowiednimi produktami marki Pallmann (www.pallmann.net) możliwa jest już po 24 godzinach.
- Należy stosować się do ogólnie uznanych zasad dotyczących metod i technik układania parkietów oraz przestrzegać obowiązujących w danym kraju norm (np. PN, EN, DIN, VOB, Ö-Norm, SIA, itp.). Obowiązujące względnie zalecane do szczególnego przestrzegania są m.in. następujące normy i instrukcje:
 - DIN 18 356 „Roboty przy układaniu parkietów”, Ö-Norm B 5236
 - DIN 18 367 „Układanie bruku drewnianego”
 - Instrukcja TKB „Klejenie parkietów”
 - Instrukcja Centralnego Stowarzyszenia Niemieckiego Rzemiosła Budowlanego (ZDB) „Elastyczne wykładziny podłogowe, tekstylne wykładziny podłogowe oraz parkiety na konstrukcjach podłóg z ogrzewaniem podłogowym”
 - Instrukcja TKB „Ocena i przygotowanie podłoża pod układanie wykładzin i parkietów”
 - Instrukcja BEB „Ocena i przygotowanie podłoży”



ZNAKI JAKOŚCI & ZNAKI EKOLOGICZNE

- Nie zawiera rozpuszczalników
- EMICODE EC 1 PLUS / Bardzo nieskoemisyjny



SKŁAD:

Poliuretan z polioli i poliizocyanianów.

BHP I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Nie zawiera rozpuszczalników. Nie palny. Comp. A: Zawiera epoksydy / drażniące. Comp. B: Zawiera utwardzacz aminowy / żrący. Oba składniki: Możliwe podrażnienie lub kauteryzacja oczu, układu oddechowego i skóry. Możliwe uczulenie wywołane przez kontakt ze skórą. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć wodą i skontaktować się z lekarzem. Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary ochronne oraz stosować krem ochronny. W stanie płynnym "Niebezpieczny dla środowiska", dlatego nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, zbiorników wodnych lub gleby. Należy zwrócić uwagę, między innymi, na: instrukcje bezpieczeństwa na etykiecie pojemnika lub karcie charakterystyki. Po utwardzeniu bezwonny, ekologicznie i fizjologicznie nieszkodliwy.

USUWANIE ODPADÓW:

Zbierz pozostałości produktu w miarę możliwości je zużyj. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, dróg wodnych lub gleby. Dokładnie opróżnione, niekapiące opakowania z tworzywa sztucznego mogą być powtórnie przerobione w procesie recyklingu. Opakowania z płynną pozostałością preparatu oraz zgromadzone płynne resztki produktu są odpadem specjalnym. Pojemniki ze stwardniałą resztkową zawartością stanowią odpady budowlane. Zbierz pozostałości produktu, wymieszaj oba składniki, pozwól na stwardnienie i utylizację jako odpad budowy.

Wyprodukowano dla:

Jawor-Parkiet Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 87
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
tel.: +48 56 474 80 85
www.jawor-parkiet.pl

przez:

PL | Uzin Utz Polska Sp. z o.o.
Jaworzyńska 287 | 59-220 Legnica
+48 76 723 91 50
www.uzin.com

JAWOR-PARKIET.PL[®]

PRODUCENT PODŁÓG DREWNIANYCH