

J-P Bond Elastic 1K

1-składnikowy klej STP do podłóg drewnianych



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU



GŁÓWNY OBSZAR STOSOWANIA:

- podłogi wielowarstwowe bez ograniczeń co do formatu
- deski lite: max szerokość 100 mm
- parkiet lity z łączeniem na pióro-wpust

NADAJE SIĘ NA / DO:

- jastrychy cementowe, jastrychy anhydrytowe, beton
- nowe, przykręcone płyty wiórowe P4 - P7 lub płyty OSB 2 - OSB 4
- masy szpachlowe pod parkiety wielowarstwowe
- podłogi z wodnym ogrzewaniem podłogowym

ZALETY PRODUKTU/ WŁAŚCIWOŚCI:

J-P Bond Elastic 1K przeznaczony do klejenia wszystkich rodzajów parkietu i desek podłogowych, na podkładach cementowych, anhydrytowych i drewnianych. Twardoelastyczny, o dobrych właściwościach wypełniających i dużej końcowej sile wiązania. Przystosowany do stosowania na ogrzewaniu podłogowym. Do stosowania wewnątrz.

- stabilna spoina klejowa
- trwałe i elastyczne łączenie drewna z podłożem
- klej twardoelastyczny zgodnie z ISO 17178
- nie zawiera rozpuszczalników
- zabrudzenia klejem dają się łatwo usunąć z powierzchni parkietu



DANE TECHNICZNE:

Forma opakowania	Wiaderko z tworzywa sztucznego
Wielkość opakowania	16 kg
Magazynowanie	12 miesięcy
Kolor	jasny beżowy
Zużycie	1000 - 1200 g/m ²
Czas stosowania	20 - 25 minut*
Min. temp. stosowania	15 °C na podłożu
Obciążanie	po ok. 24 godzinach*
Możliwość szlifowania	po ok. 36 godzinach*

* W temperaturze 20 °C i wilgotności względnej powietrza 65 %.



ROZSZERZONY ZAKRES ZASTOSOWANIA:

- deski lite 16x140 cm
- parkiet lity 19 – 22 mm

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże musi być równe, mocne, nośne, suche, bez spękań, czyste i wolne od substancji mogących zmniejszać przyczepność (zabrudzenia, oleje, tłuszcze). Podłoże należy sprawdzić w oparciu o obowiązujące normy i odpowiednie instrukcje. W razie stwierdzenia niezgodności należy zgłosić zastrzeżenia. Jastrychy cementowe i anhydrytowe należy przeszlifować i odkurzyć. Zmniejszające przyczepność lub niestale fragmenty powierzchni, takie jak np. środki antyadhezyjne, odspojone pozostałości klejów, mas szpachlowych, wykładzin, powłok malarskich, itp., należy usunąć, np. poprzez szcietkowanie, szlifowanie, frezowanie lub śrutowanie. Odspojone fragmenty oraz pył dokładnie odkurzyć. Na suchych podłożach (jastrychy cementowe, jastrychy prefabrykowane) nadających się pod układanie parkietów i spełniających wymagania normatywne możliwe jest zrezygnowanie z gruntowania. Jastrychy anhydrytowe, jastrychy cementowe o przyspieszonym wiązaniu, jastrychy cementowe szybkowiązące, podłogi z ogrzewaniem podłogowym oraz jastrychy o specjalnej konstrukcji należy zagruntować gruntem J-P Primer Eko lub J-P Primer Rapid. W razie potrzeby zasięgnąć porady technicznej. Należy przestrzegać wskazówek zamieszczonych w kartach technicznych produktów stosowanych wspólnie z niniejszym produktem.

SPOSÓB STOSOWANIA:

- Przed użyciem klej doprowadzić do temperatury pokojowej. Po otwarciu zdjąć folię zabezpieczającą. Usunąć z powierzchni kleju ewentualną związaną skórkę, uważając, żeby nie wmieścić jej w produkt.
- Klej równomiernie rozprowadzić na podłożu za pomocą odpowiedniej szpachli zębatej (patrz „Zużycie”). Klej nakładać tylko na takiej powierzchni, jaka może być przykryta parkietem podczas czasu otwartego przy zagwarantowaniu dobrego pokrycia klejem spodu parkietu. Dobrze docisnąć elementy parkietu.
- Zabrudzenia od kleju usuwać na świeżo za pomocą specjalnych ściereczek do czyszczenia. Zabrudzenia związanego kleju można usunąć mechanicznie przy zwiększonym nakładzie pracy.

WAŻNE WSKAZÓWKI:

- Oryginalny pojemnik może być przechowywany w umiarkowanie chłodnym i suchym pomieszczeniu przez co najmniej 12 miesięcy. Odporny na mróz do -25°C. Klej w napęcznionych pojemnikach należy szczelnie przykryć folią i zużyć w możliwie najkrótszym czasie.

- Najlepsze warunki do stosowania to: temperatura 18-25°C, temperatura podłoża powyżej 15°C i wilgotność względna powietrza poniżej 65%. Niskie temperatury i niska wilgotność powietrza wydłużają, natomiast wysokie temperatury i wysoka wilgotność powietrza skracają czas otwarty, czas wiązania i schnięcia
- W wypadku układania elementów o dużym formacie należy zapewnić większą równość podłoża, należy również stosować się do zaleceń producenta.
- W wypadku szpachlowania minimalna grubość warstwy wynosi 2 mm.
- W wypadku szpachlowanych podłoży należy zadbać o dobre wyschnięcie masy szpachlowej.
- Konstrukcja podłoża pod podłogi drewniane musi być sucha.
- Należy zapewnić odpowiednie przewietrzanie/ wentylowanie pustych przestrzeni, np. poprzez usunięcie istniejących brzegowych taśm do dylatacji lub poprzez zamontowanie specjalnych listew przypodłogowych wyposażonych w otwory wentylacyjne.
- Należy zapewnić zgodną z normami wilgotność drewna.
- Należy zachować dostatecznie duży i równomierny odstęp od pionowych elementów budowlanych zależny od rodzaju parkietu, gatunku drewna i wielkości pomieszczenia.
- Należy stosować się do ogólnie uznanych zasad dotyczących metod i technik układania parkietów oraz przestrzegać obowiązujących w danym kraju norm (np. PN, EN, DIN, VOB, Ö-Norm, SIA, itp.). Obowiązujące względnie zalecane do szczególnego przestrzegania są m.in. następujące normy i instrukcje:
 - DIN 18 356 „Roboty przy układaniu parkietów”, Ö-Norm B 2218
 - Instrukcja TKB „Klejenie parkietów”
 - Instrukcja Centralnego Stowarzyszenia Niemieckiego Rzemiosła Budowlanego (ZDB) „Elastyczne wykładziny podłogowe, tekstylne wykładziny podłogowe oraz parkiety na konstrukcjach podłóg z ogrzewaniem podłogowym”
 - Instrukcja TKB „Ocena i przygotowanie podłoży pod układanie wykładzin i parkietów”
 - Instrukcja BEB „Ocena i przygotowanie podłoży”

ZNAKI JAKOŚCI & ZNAKI EKOLOGICZNE

- Nie zawiera rozpuszczalników, zawiera metoksylen.
- EMICODE EC 1 PLUS / Bardzo nieskoemisyjny



SKŁAD:

Prepolimery zakończone silanem, kruszywa mineralne i dodatki.



BHP I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Bez rozpuszczalników, zawierający metoksylan. Niepalny. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Podczas utwardzania uwalniają się niewielkie ilości metanolu, dlatego należy wietrzyć pomieszczenie. Zaleca się noszenie rękawiczek ochronnych. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast umyć skórę w dużej ilości wody z mydłem. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć wodą i skonsultować się z lekarzem. Należy przestrzegać uwag dotyczących zagrożeń i bezpieczeństwa stosowania zamieszczonych na etykiecie pojemnika oraz karty charakterystyki produktu. Po utwardzeniu bezwonny, ekologicznie i fizjologicznie nieszkodliwy.

USUWANIE ODPADÓW:

Pozostałości produktu należy w miarę możliwości gromadzić do ponownego wykorzystania. Nie wylewać do kanalizacji, zbiorników wodnych ani gruntu. Dokładnie opróżnione, niekapiące opakowania z tworzywa sztucznego mogą być powtórnie przerobione w procesie recyklingu. Opakowania z płynną pozostałością preparatu oraz zgromadzone płynne resztki produktu są odpadem specjalnym. Opakowania z resztkami produktu, który uległ utwardzeniu, są odpadem budowlanym

Wyprodukowano dla:

Jawor-Parkiet Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 87
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
tel.: +48 56 474 80 85
www.jawor-parkiet.pl

przez:

PL | Uzin Utz Polska Sp. z o.o.
Jaworzyńska 287 | 59-220 Legnica
+48 76 723 91 50
www.uzin.com

JAWOR-PARKIET[®].PL

PRODUCENT PODŁÓG DREWNIANYCH